

	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Mejor valor obtenido : 0,02 mm
Resbaladicidad	DIN 51130	R9
Resbaladicidad	BS 7976-2	Low risk of slip
Abarquillamiento	-	≤ 8 mm, ≤ 2 mm
Salas blancas	ISO 14644-1	ISO clase 4
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Suitable
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %, Average Measured Value : ≤ 0.25 %
Ease of Decontamination	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Excelente resistencia
Bacteria Resistance	ISO 846 Part C	Does not promote growth
Calefacción radiante	-	Sí (máximo 27°C)
Wetroom approval	EN 13553 Annex A	Watertight
Seam Strength Individual Value	EN 684	≥ 400 N/50mm

	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0019-0003-DoP-2013-07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Reaction to Fire - EN ISO 9239-1	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Reaction to Fire - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Pass
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)