

LINOLEUM

Linospport

Descripción

- Capa superior de linoleum más resistente para polideportivos.
- Seguridad óptima para practicar deportes
- El tratamiento de superficie del Linospport xf2™ es más resistente y duradero
- Mayor resistencia al desgaste y al undimiento, permitiendo un uso intenso sin la necesidad de una protección extra

Certificaciones



		Linospport xf ² 3.2 mm	Lumaflex Duo Linospport xf ² 3.2 mm	Linospport Classic 4 mm*	Lumaflex Duo Linospport Classic 4 mm*
ESPECIFICACIONES	NORMAS	Linospport xf ² 3.2 mm	Lumaflex Duo Linospport xf ² 3.2 mm	Linospport Classic 4 mm*	Lumaflex Duo Linospport Classic 4 mm*
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	3.2 mm	36.2 mm ± 3 mm	4 mm	37 mm ± 3 mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3.9 kg/m ²	17.98 kg/m ²	4.8 kg/m ²	18.8 kg/m ²
Ancho	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m
Largo	ISO 24341 (EN 426)	ca. 28 ml	ca. 28 ml	ca. 28 ml	ca. 28 ml
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Linospport xf ² 3.2 mm	Lumaflex Duo Linospport xf ² 3.2 mm	Linospport Classic 4 mm*	Lumaflex Duo Linospport Classic 4 mm*
Fricción	EN 13036-4	88	88	97	97
Coeeficiente de fricción dinámica	DIN 18032	μ min. 0.4 ; μ max 0.6	μ min. 0.4 ; μ max 0.6	μ min. 0.4 ; μ max 0.6	μ min. 0.4 ; μ max 0.6
Absorción al choque	Valor obtenido EN 14808 requerido	-	50% ≥ 25% ≤ 75%	-	48% ≥ 25% ≤ 75%
Deformación vertical	EN 14809	-	1.8 mm	-	2.1 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Linospport xf ² 3.2 mm	Lumaflex Duo Linospport xf ² 3.2 mm	Linospport Classic 4 mm*	Lumaflex Duo Linospport Classic 4 mm*
Rebote vertical del balón	EN 12235	-	98%	-	97%
Resistencia al desgaste	EN ISO 5470-1	-	0.43g	-	0.48g
Punzonamiento estático	Valor obtenido EN 1516 requerido	-	0.16 mm ≤ 0.50 mm	-	0.40 mm ≤ 0.50 mm
Resistencia a la carga rodante	EN 1569	-	ca. 0.10 mm - sin daños	-	ca. 0.50 mm - sin daños
Resistencia a impactos	EN 1517	-	sin daños	-	sin daños
Brillo especular	EN ISO 2813	7%	7%	3%	3%
Reacción al fuego	EN 13501-1	C _f s1	C _f s1	C _f s1	C _f s2

*Resultados basados en un Lumaflex Duo Linospport Classic 4mm con un Linofinish aplicado in situ
Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles a ser modificadas. Para más información, contacte con su delegación más cercana.

Nuestra etiqueta de Sostenibilidad explica el contenido de nuestros productos y cómo contribuyen a nuestra estrategia de sostenibilidad y al bienestar del ser humano.

Linospport xf ² **	TARKETT SUSTAINABILITY TAG	93 % 78 % Reciclado	100 % 59 % Reciclable	<100µm ² Batería Interior No-lead
Linospport Classic**	TARKETT SUSTAINABILITY TAG	91 % 73 % Reciclado	100 % 61 % Reciclable	<100µm ² Batería Interior No-lead



Nombre del color	Linospport xf ² 3.2mm (14849)	Cordón de soldadura	Nombre del color	Linospport xf ² 3.2mm (14849)	Cordón de soldadura	Nombre del color	Linospport Classic 4 mm (1844)	Cordón de soldadura
100% Linen	400	1751 400	Steel	673	1751 673	Beige	811	1751 679
Sisal	611	1751 313	Slate	674	1751 674	Yellow	830	1751 830
Azurite	624	1751 679	Navy	688	1751 068	Orange	836	1751 636
Sunflower	628	1751 628	Absinthe	695	1751 695	Blue	868	1751 685
Chocolate	632	1751 632	Begonia	742	1751 049	Navy blue	888	1751 068
Amber	636	1751 636	Periwinkle	761	1751 761	Lawn	895	1751 695
Terracotta	641	1751 641	Blue purple	762	1751 665			
Carmine	645	1751 645	Hyacinth	764	1751 764			
Mint	651	1751 651	Grey	793	1751 793			
Horizon	663	1751 660						

- **SEDE CENTRAL:** Avda. Llano Castellano, 13 – 4ª Plta. – 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 – Fax (34) 91 358 06 19
- **DIRECCIÓN REGIONAL NORTE/NOROESTE/CENTRO/SUR:** Avda. Llano Castellano, 13 – 4ª Plta. – 28034 MADRID. TEL: (34) 91 358 00 35 – FAX (34) 91 358 06 19 ■
- **DIRECCIÓN REGIONAL LEVANTE/ BALEARES Y CANARIAS:** MORATÍN, 14 – 8º B – 46002 VALENCIA. TEL: (34) 96 351 82 36 – 352 22 28- FAX: (34) 96 352 37 90
- **DIRECCIONAL REGIONAL NORESTE:** C/ PAU VILÁ 22, Plta.3ª- Prta 12 -08174 SAN CUGAT DEL VALLÉS -BARCELONA. TEL: (34) 93 265 59 41 – FAX: (34) 93 265 12 03